



# MATMOTION EGGY

sisustusmaalit

## LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA. YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

### Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

**MATmotion EGGY** - sisustusmaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kaksi perusvaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. PINTAMAALAUUS**

## 1. POHJUSTUS



### MATmotion PRIMER - pohjamaali (valkoinen)

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Sekoita tuote aina hyvin ennen käyttöä. Ohenna 25-30% vedellä. Sekoita tuote uudestaan.

Levitä pohjamaali sivelimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla. Tee yksi tai useampi kerros. Suosittelemme kahta kerrosta. Anna kuivua kerrosten välissä 4 tuntia.

Anna kuivua vähintään 4 tuntia ennen pintamaalin asentamista.

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

## 2. PINTAMAALAUUS



Sekoita **MATmotion EGGY** - sisustusmaali aina hyvin ennen käyttöä.

Maali on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 5-10 % vedellä.

**HUOM!** Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään, jotta värisävy on yhtenäinen.



Käytä laadukkaita maalausvälineitä, esim. mikrokuitutelaa, niin saat hyvän pinnan.

Ruiskulevitys on mahdollinen ilmattomalla ruiskulla (ohennus 10-15 % vedellä).

Maalaa 1. kerros tasaisesti.

Maali on kosketuskuiva noin 30 minuutin jälkeen ja päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua.

Maalaa 2. kerros tasaisesti. Kokonaan kuiva noin 24 tunnissa.

Tarvittaessa maalaa lisäkerroksia.

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

**VASTUUVAPAUSSLAUSEKE:** Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.